

Kel-Crete Socio general de CJG LP teléfono: 918-744-0800

Industries, Inc. PO Box 52217 Fax: 918-7440885

Tulsa, OK 74152-0217 E-Mail: kelcrete@sbcglobal.net
WWW: Kel-Crete.com

Sugiere diseños de mezcla previamente mezclada
Albañilería

Aviso: Este diseño de mezcla es por Kel-Crete Industries, Inc. No hay ninguna intención o de lo contrario sugiere que el diseño de mezclas de productos propios del cliente. Nuestros clientes están en un estado de confidencialidad a menos que se indique como tal en la escritura.

Mortero de albañilería tipo: ASTM C-270, C-91 para todo clima.

- ½ a 1 onza de Kel-Crete Super seco por 94 kilos de cemento Portland tipo C-150 bajo álcali.
- 94-libra un saco de cemento Portland tipo C-150 bajo álcali.
- Cal hidratada: opcional excepto donde códigos requieren sin embargo, puede reducirse en un 98%.

Nota #1: Este diseño de mezclas conoceremos y superan todos los requisitos de zona sísmica.

Nota #2: Para las áreas no-congelación/descongelación/arcilla de la bentonita puede utilizarse en lugar de cal hidratada.

Nota #3: Este diseño de mezcla es una arena de 3 a 4 piezas a una parte de cemento.

Nota #4: Mezcla Total debe ser mezclado durante 10 a 15 minutos.